


Descripción:

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas en bajo brillo de defensas.
Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.

Substratos aconsejables:

- **Oversand** basecoat
-



Mezclar 2:1 con alguno de los siguientes endurecedores:

- H050 Rápido
- H060 Standard
- H070 Lento

Vida de la mezcla: 3h a 5h a 20° C



15-20% Disolvente
16-18s / DIN 4 mm / 20 °C




Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
2.0-2.5 bar entrada de presión
2 = 50 – 60 micras



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
0.7 bar
2 = 50 – 60 micras



Esperar 15 min antes de subir la temperatura
Secado 45 min a 60 °C



Dejar secar entre capas
15-20 min



Onda corta 8 min
Mantener el aparato a 60 cm



Conveniente usar protección

Punto de Inflamación: 23° C (89.6 °F)

Gravedad: 0.98 kg/cm³

Contenido en Sólidos: 54.7 % por peso – listo para aplicar
47.5 % por volumen

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(d)(840)580. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 580 g/l.

Cubrición: 6-7 m²/l at 50 micras capa teórica

Nivel Brillo: 66 ± 5 at 60°C

Seguridad: Ver Ficha de Seguridad
